

ALBERA OXi







TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2008
Revizyon Tarihi : 01.01.2008-1
Tds No : 2204

ÜRÜN TANIMI

Stren akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat, maksimum kapatma kabiliyetine sahip iç cephe son kat tavan boyasıdır.




ÖZELLİKLERİ

-  Yüksek örtücülüğe sahiptir.
-  Pürüzsüz dokudadır.
-  Yüksek beyazlıktadır.
-  Fırça, rulo izi bırakmaz.
-  Kabarma, dökülme yapmaz.
-  Neme karşı dayanıklıdır.




KULLANIM ALANLARI

Mineral esaslı iç yüzeyler, sıva, alçı ve alçıpan gibi tavan ve duvarlarda kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLAMA

-  Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.
-  Yeni boyanacak yüzeylerde, yüzey raspalanarak temizlenmeli, yüzeyde eski boya olara kireç varsa mutlaka ıslatılarak ya da yıkanarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
-  Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

UYGULAMA DA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

-  Alt yüzey işlemleri yapılmış (macunlama, astarlama vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere uygulanabilir.
-  Boya uygulama öncesinde belirtilen orana uygun şekilde inceltilmelidir.
-  Katlar arası bekleme süresi minimum 4 saat olmalıdır.

ALBERA OXi







TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2008
Revizyon Tarihi : 01.01.2008-1
Tds No : 2204

UYGULAMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ

Su ile temizlenebilir

AMBALAJ TİPİ

 25 KG	 20 KG	 17,5 KG
 10 KG	 3,5 KG	 1 KG

DEPOLAMA

Direk güneş ışığı almayan, hava dolaşımı sağlanmış +5°C ile +30°C arasında serin ve kuru ortamda dondan koruyarak, açılmamış ambalajında 2 yıl depolanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM: Mat, düz görünümlü.

KİMYASAL YAPISI: Modifiye edilmiş stren akrilik esaslı.

KATI MADDESİ (ağırlıkça): % 70±10

YOĞUNLUK (g/cm³): 1,70 ±0,1

VİSKOZİTE(KU/25°C): 135 ±20

İNCELTİCİ VE ORANI: Su ile hacimsel olarak %25 oranında.

UYGULAMA KAT SAYISI: 2 kat (yüzeğe bağılı olarak deęişebilir)

UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo veya püskürtme sistemi.

KURUMA SÜRESİ (20°C, NEM %65): Dokunma kuruma süresi 1 saat, ikinci kat boya uygulama süresi 4 saat, tam kuruma süresi 24 saattir. Tam kuruma süresi boyunca uygulama donma şartlarından korunmalıdır.

SARFIYAT: Uygulama yapılan yüzeyin tipine, emiciliğine ve ortam koşullarına bağılı olarak 1 kg ile tek katta 7-10 m², çift katta 5-7 m² alan boyanabilir.

TSE 5808 ve TS EN 13300 standartlarına uygundur.

Bu ürün TS EN ISO 9001: 2008 standartları uygunluk belgesine sahip Albera tesislerinde üretilmektedir.