

ALBERA SELECT

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2008
Revizyon Tarihi : 01.01.2008-1
Tds No : 2440

ÜRÜN TANIMI

Stren akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat, iç cephe son kat duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek örtücülüğe sahiptir.
- Pürüzsüz dokudadır.
- Yüksek yapışma kabiliyetine sahiptir.
- Kabarma, dökülme yapmaz.

KULLANIM ALANLARI

Alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü iç cephe mineral, sıva, beton, alçıpan, alçı sıva vb. yüzeylerde, her tip akrilik esaslı boya ve kaplamaların üzerine iç mekanlarda uygulanabilir.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Üzerinde yıpranmış boya bulunan eski yüzeylerdeki çatlamış, gevşek boyalar iyice kazınır, temizlenir, gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir. Yüzeyde eski boya olarak kireç varsa mutlaka iletılarak/yıkılarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- Boya uygulaması öncesi yüzeyde astar kullanımı daima üzerine gelecek son kat boyanın dayanıklılığını arttıracaktır.

UYGULAMA DA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- Alt yüzey işlemleri yapılmış (macunlama, astarlama vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere uygulanabilir. Bu ürünle birlikte yüzey hazırlama için, Albera Bond Astar veya Albera Trans ile yüzey hazırlığı tamamlanmalıdır.
- Boya uygulama öncesinde belirtilen orana uygun şekilde inceltmelidir.
- Uygulama sıcaklık değerlerine ve katlar arası kuruma sürelerine bağlı kalınarak yapılmalıdır. Katlar arası bekleme süresi minimum 4 saat olmalıdır.

ALBERA SELECT

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2008
Revizyon Tarihi : 01.01.2008-1
Tds No : 2440

UYGULAMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ

Su ile temizlenebilir

AMBALAJ TİPİ



15 L



7,5 L



2,5 L

DEPOLAMA

Direk güneş ışığı almayan, hava dolaşımı sağlanmış +5 °C ile +30 °C arasında serin ve kuru ortamda dondan koruyarak, açılmamış ambalajında 2 yıl depolanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM: Mat, düz.

KİMYASAL YAPISI: Stren akrilik esaslı.

KATI MADDESİ (ağırlıkça): % 55-65

YOĞUNLUK (g/cm³): 1,60 ±0,1

VİSKOZİTE(KU/25 °C): 135 ± 10

İNCELTİCİ VE ORANI: Su ile hacimsel olarak %20 oranında.

UYGULAMA KAT SAYISI: 2 kat (yüzeğe bağılı olarak deęişebilir)

UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo veya püskürtme sistemi.

KURUMA SÜRESİ (20°C, NEM %65): Dokunma kuruma süresi 1 saat, ikinci kat boya uygulama süresi 4 saat, tam kuruma süresi 24 saattir. Tam kuruma süresi boyunca uygulama donma şartlarından korunmalıdır.

SARFIYAT: Uygulama yapılan yüzeyin tipine, emiciliğine ve ortam koşullarına bağılı olarak 1 litre ile tek katta 10-12 m², çift katta 7-9 m² alan boyanabilir.

TSE 5808 ve TS EN 13300 standartlarına uygundur.

Bu ürün TS EN ISO 9001: 2008 standartları uygunluk belgesine sahip Albera tesislerinde üretilmektedir.