

## ALBERA DECORİT






TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2008  
Revizyon Tarihi : 01.01.2008-1  
Tds No : 2206

### ÜRÜN TANIMI

Stren akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat, dekoratif doku veren, püskürtme iç cephe tavan / duvar desen malzemesidir.




### ÖZELLİKLERİ

-  Dekoratif bir görüntüye sahiptir.
-  Su bazlıdır, solvent içermez.
-  Kabarma, dökülme yapmaz.
-  Neme karşı dayanıklıdır.
-  Ezilme direnci çok yüksektir.






### KULLANIM ALANLARI

Mineral esaslı ve alçı yüzey iç alanlarda, ahşap, sunta ve alçı panel levha üzerinde kullanılabilir.

### YÜZEY HAZIRLAMA

-  Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.
-  Yeni boyanacak yüzeylerde, yüzey raspalanarak temizlenmeli, yüzeyde eski boya olara kireç varsa mutlaka ıslatılarak ya da yıkanarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
-  +5°C ile +30°C aralığında olmalıdır.

### UYGULAMA DA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

-  Temiz, kuru, tozsuz yüzeylere uygulanabilir.
-  Ürün kullanıma hazırdır.
-  Uygulama ortam sıcaklık değerlerine bağlı kalınarak yapılmalıdır.
-  Uygulama tek kat şeklinde özel tabanca, hava kompresörü ve püskürtme yöntemi ile yapılabilir.
-  Yüzeyde görmek istenilen desen boyutuna bağlı olarak uygun pompa ve püskürtme başlığı seçilmeli hava kompresörü ile uygulanmalıdır.

## ALBERA DECORİT

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2008  
Revizyon Tarihi : 01.01.2008-1  
Tds No : 2206

### UYGULAMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ

Su ile temizlenebilir

### AMBALAJ TİPİ

 25 KG

### DEPOLAMA

Direk güneş ışığı almayan, hava dolaşımı sağlanmış +5°C ile +30°C arasında serin ve kuru ortamda dondan koruyarak, açılmamış ambalajında 2 yıl depolanabilir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

**GÖRÜNÜM:** Mat, isteğe bağlı olarak dekoratif görünümlü.

**KİMYASAL YAPISI:** Modifiye edilmiş stren akrilik esaslı.

**KATI MADDESİ** (ağırlıkça): % 70±10

**YOĞUNLUK** (g/cm<sup>3</sup>): 1,75 ±0,1

**VİSKOZİTE**(KU/25°C): > 140

**İNCELTİCİ VE ORANI:** Su ile hacimsel olarak %5 oranında inceltilebilir.

**UYGULAMA KAT SAYISI:** Tek kat

**UYGULAMA ARAÇLARI:** 4-6 atü basınca sahip hava kompresörü ve uygun çıkış ucu.

**KURUMA SÜRESİ** (20°C, NEM %65): Ürün uygulama kalınlığına göre dokunma kuruma süresi 4 saat, tam kuruma süresi 24 saattir. Tam kuruma süresince uygulama donma riskinden korunmalıdır.

**SARFIYAT:** Tek katta istenilen desene bağlı olarak 1 kg ile tek katta 2-3 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

Bu ürün TS EN ISO 9001: 2008 standartları uygunluk belgesine sahip Albera tesislerinde üretilmektedir.