

ALBERA ONE

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2008
Revizyon Tarihi : 01.01.2008-1
Tds No : 2203

ÜRÜN TANIMI

Stren akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat, maksimum kapatma kabiliyetine sahip iç cephe ekstra beyaz son kat tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek örtücülüğe sahiptir.
- Pürüzsüz dokudadır.
- Yüksek beyazlıktadır.
- Fırça, rulo izi bırakmaz.
- Kabarma, dökülme yapmaz.
- Neme karşı dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü iç cephe mineral yüzeyler, sıva gibi tavan alanlarında kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve sağlam olmalıdır.
- Yeni boyanacak yüzeylerde, yüzey raspanarak temizlenmeli, yüzeyde eski boya olara kireç varsa mutlaka ıslatılarak ya da yıkanarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır..

ALBERA ONE

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2008
Revizyon Tarihi : 01.01.2008-1
Tds No : 2203

UYGULAMA DA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- ! Alt yüzey işlemleri yapılmış (macunlama, astarlama vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere uygulanabilir.
- ! Boya uygulama öncesinde belirtilen orana uygun şekilde inceltmelidir.
- ! Uygulama sıcaklık değerlerine ve katlar arası kuruma sürelerine bağlı kalınarak yapılmalıdır. Katlar arasında minimum 4 saat beklenmelidir.
- ! Yüzeyde dalgalanmayı önlemek için ürün daima aynı miktarda su ile inceltmeli ve ara verilmeden boyanmalıdır.
- ! Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmeli, çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır.

UYGULAMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ

Su ile temizlenebilir

AMBALAJ TİPİ

 20 KG  17,5 KG  10 KG  3,5 KG

DEPOLAMA

Direk güneş ışığı almayan, hava dolaşımı sağlanmış +5°C ile +30°C arasında serin ve kuru ortamda dondan koruyarak, açılmamış ambalajında 2 yıl depolanabilir.

ALBERA ONE

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2008
Revizyon Tarihi : 01.01.2008-1
Tds No : 2203

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM: Mat, düz görünümlü.

KİMYASAL YAPISI: Modifiye edilmiş stren akrilik esaslı.

KATI MADDESİ (ağırlıkça): % 70±10

YOĞUNLUK (g/cm³): 1,70±0,1

VİSKOZİTE(KU/25°C): 135±20

İNCELTİCİ VE ORANI: Su ile hacimsel olarak % 25 oranında.

UYGULAMA KAT SAYISI: 2 kat (yüzeye bağlı olarak değişebilir)

UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo veya püskürtme sistemi.

KURUMA SÜRESİ (20°C, NEM %65): Dokunma kuruma süresi 1 saat, ikinci kat boya uygulama süresi 4 saat, tam kuruma süresi 24 saattir. Tam kuruma süresi boyunca uygulama donma şartlarından korunmalıdır.

SARFIYAT: Uygulama yapılan yüzeyin tipine, emiciliğine ve ortam koşullarına bağlı olarak 1 kg ile tek katta 7-9 m² , çift katta 5-6 m² alan boyanabilir.

Bu ürün TS EN ISO 9001: 2008 standartları uygunluk belgesine sahip Albera tesislerinde üretilmektedir.