

## ALBERA SATINNA

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2017  
Revizyon Tarihi : 01.01.2017-1  
Tds No : 3323

### ÜRÜN TANIMI

Stren akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, su bazlı, ipeksi mat, sedef parlıtısına sahip, tam silinebilir dekoratif amaçlı iç-dış cephe duvar boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ

- ⦿ Sararma yapmaz.
- ⦿ Leke tutmaz
- ⦿ Sedef efektli dokusu sayesinde uygulandıđı mekanlara ıřıltı katar
- ⦿ Çatlama, kabarma, dökülme yapmaz.
- ⦿ Yüzeyde bulunan çatlakları, hataları kapatarak ortadan kaldırır.

### KULLANIM ALANLARI

Alt zemin hazırlıđı yapılmıř her türlü iç cephe mineral yüzeyler, sıva, alçı sıva, alçıpan, boyanabilir kađıt ve sunta gibi duvar alanlarında güvenle kullanılabilir.

### YÜZEY HAZIRLAMA

- ⦿ Üzerinde yıpranmıř boya bulunan eski yüzeylerdeki çatlamıř, gevřek boyalar iyice kazınır, temizlenir, gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir. Yüzeyde eski boya olarak kireç varsa mutlaka ıslatılarak/yıkılarak yüzeyden uzaklařtırılmalıdır.
- ⦿ Yeni boyanacak yüzeylerde, yüzey raspalanarak temizlenmelidir.
- ⦿ Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklıđı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- ⦿ Boya uygulaması öncesi yüzeyde astar kullanımı daima üzerine gelecek son kat boyanın dayanıklılıđını arttıracaktır.
- ⦿ Kireci temizlenmemiř ve izole edilmemiř yüzeylerde oluřacak renk lekelenmeleri boya kaynaklı kabul edilmez.

## **ALBERA SATINNA**

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2017  
Revizyon Tarihi : 01.01.2017-1  
Tds No : 3323

### **UYGULAMA DA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR**

- ! Alt yüzey işlemleri yapılmış (macunlama, astarlama vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere uygulanabilir.
- ! Bu ürünle birlikte yüzey hazırlama için, Albera Decosense Pro Astar ve ya Albera Bond Astar ile yüzey hazırlığı tamamlanmalıdır.
- ! Katlar arası bekleme süresi minimum 4 saat olmalıdır.
- ! İstenen desene bağlı olarak farklı aparatlar kullanılabilir.

### **UYGULAMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ**

Su ile temizlenebilir

### **AMBALAJ TİPİ**

- ! 15 L
- ! 2,5 L
- ! 0,75 L

### **DEPOLAMA**

Direk güneş ışığı almayan, hava dolaşımı sağlanmış +5°C ile +30°C arasında serin ve kuru ortamda dondan koruyarak, açılmamış ambalajında 2 yıl depolanabilir.

## **ALBERA SATINNA**

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2017  
Revizyon Tarihi : 01.01.2017-1  
Tds No : 3323

### **TEKNİK ÖZELLİKLER**

**GÖRÜNÜM:** Dekoratif görünümlü

**KİMYASAL YAPISI:** Stren akrilik reçine esaslı.

**KATI MADDESİ** (ağırlıkça): % 40-50

**YOĞUNLUK** (g/cm<sup>3</sup>): 1,15 ±0,05

**VİSKOZİTE**(KU/25°C): 135 ± 10

**İNCELTİCİ VE ORANI:** Birinci kat uygulamalarda su ile hacimsel olarak % 10 oranında inceltilmelidir (15 L ambalaj için yaklaşık 1,5 litre su), ikinci kat uygulamalarda inceltme yapılmaz. Mutlaka temiz su kullanılmalıdır. .

**UYGULAMA KAT SAYISI:** 2 kat (yüzeye bağlı olarak değişebilir)

**UYGULAMA ARAÇLARI:** Fırça, rulo ve istenilen desene bağlı olarak desen aparatı.

**KURUMA SÜRESİ** (20°C, NEM %65): Dokunma kuruma süresi 2 saat, ikinci kat boya uygulama süresi 4 saat, tam kuruma süresi 24 saattir. Tam kuruma süresi boyunca uygulama donma şartlarından korunmalıdır. Tam silinebilir özelliğini kazanması için uygulama yapıldıktan sonra minimum 15 gün süre geçmelidir.

**SARFIYAT:** Uygulama yapılan yüzeyin tipine, emiciliğine ve ortam koşullarına bağlı olarak 1 litre ile tek katta 10-13 m<sup>2</sup>, çift katta 6-8 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

Bu ürün TS EN ISO 9001: 2008 standartları uygunluk belgesine sahip Albera tesislerinde üretilmektedir.